

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS SINAK Densifier™

PRODUKTO PAVADINIMAS

SINAK Densifier™

GAMINTOJAS

SINAK Corporation

1949 W. Walnut Avenue, San Diego, CA 92101 Tel. (800) 523-3147 • Faksas (619) 295-0227
Svetainė www.sinak.com, el. paštas information@sinak.com

PRODUKTO APRAŠYMAS

SINAK Densifier™ yra vieno komponento neorganinis produktas, sukurtas ličio silikato pagrindu, skirtas kietinti ir tankinti betono paviršių prieš poliravimą. Tirpalą paprasta naudoti. Dėl unikalios sudėties, vos išdžiūvęs produktas suteikia betonui stiprumo. Vartotojui, tai suteikia didelį pranašumą, nes leidžia pasiekti didžiausią galimą tankį/blizgesį prieš galutinį poliravimą. Minkštam, dulkančiam betonui SINAK Densifier™ yra idealus pasirinkimas, atkuriantis pagrindo vientisumą.

Puikiai tinka:

- ◆ Prekybos centrams
- ◆ Restoranams
- ◆ Mokykloms
- ◆ Viešbučiams ir moteliams
- ◆ Gyvenamiesiems namams
- ◆ Ligoninėms
- ◆ Pramogų parkams
- ◆ Garažams
- ◆ Pramoninėms ir sandėliavimo patalpoms

Dengti:

- ◆ Betoną

NAUDOJIMAS

SINAK Densifier™ turėtų būti naudojamas po paskutinio šlifavimo metaliniais segmentais, tačiau prieš dažant, jei tai numatyta. Visada nedideliame plote pasitikrinkite SINAK Densifier™ tinkamumą su naudojamais dažais.

DENGIMAS

Apdorojamas paviršius prieš dengiant turi būti nuvalytas nuo purvo, be matomų naftos, riebalų dėmių, dumblo ir bet kurių kitų matomų paviršiaus nešvarumų.

BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Apsaugokite visus gretimus paviršius, kurie nebus apdorojami.
2. Naudodami bako tipo arba beorį purkštuvą, padenkite paviršių lygiu SINAK Densifier™ sluoksniu. Neužliekite.
3. Kai tik pirmasis sluoksniu išdžius, jei reikia, denkite antru sluoksniu. Jei yra tokių plotų, kurie išdžiūsta greičiau nei aplinkiniai (sausos dėmės), dar kartą padenkite SINAK Densifier™ TIK sausas dėmes.
4. Visus įrankius nuplaukite šiltu vandeniu.

DENGIMO MEDŽIAGOS SAŃAUDOS

Paprastai, dengiant vienu sluoksniu SINAK Densifier™, 1 litro užtenka 14–17 m². Minkštiems ir akytiems paviršiams reikės papildomų sluoksnių, o tai turės įtakos medžiagos sąnaudoms. Išbandykite nedideliame plote, laikydamiesi bendrųjų dengimo instrukcijų, kad nustatytumėte produkto tinkamumą ir sąnaudas.

APLINKA

SINAK Densifier™ greitai džiūsta esant karštam, vėjui orui, lėčiau – žemesnėje temperatūroje. Kai temperatūra žemesnė nei 4 °C arba kai temperatūros/drėgmės santykis yra vos per (+/-) 3 °C nuo rasos taško, naudoti SINAK Densifier™ negalima.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Išbandykite produkto tinkamumą, padengdami su SINAK Densifier™ nedidelį atskirą plotą. Jei atsiranda baltų dėmių, daugiau nebenaudokite.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Laikyti vėsioje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. SINAK Densifier™ turi būti laikomas sandariai uždarytas, kad negaruotų ir (arba) nebūtų užterštas. Produktą reikia saugoti nuo užšalimo. Užšalęs produktas neveiks taip, kaip numatyta, jį reikia išmesti. SINAK Densifier™ galiojimo laikas yra praktiškai neribotas.

PAKUOTĖS

SINAK Densifier™ yra tiekiamas 20 litrų plastikiniuose bakeliuose; statinėse po 208 litrus. Kubinėse talpose po 1040 litrų.

GARANTIJA

SINAK Corporation garantuoja aukščiausią savo produktų kokybę. Kadangi tinkamas produktų maišymas ir dengimo procesas yra esminiai veiksniai, kurių SINAK Corporation negali kontroliuoti, turintys įtakos geram rezultatui, SINAK Corporation atsakomybė apsiriboja pirkimo kainos grąžinimu arba produkto pakeitimu. SINAK Corporation nesuteikia jokių kitų, aiškiai išreikštų ar numanomų, garantijų. SINAK Corporation atstovai, platintojai ar prekiautojai negali keisti ar išplėsti šios garantijos.

TECHNINĖ PAGALBA

Techninę pagalbą teikia gamintojas, kvalifikuoti vietiniai atstovai ir sertifikuoti dengimo specialistai.

TECHNINIAI DUOMENYS

- ◆ Lakieji organiniai junginiai – nėra
- ◆ Džiūvimo laikas, esant 21 °C ir 50 % drėgmei – 20 minučių
- ◆ Praėjus 30 minučių po pirmojo sluoksnio (nudžiūvus), galima dengti kitą sluoksnį
- ◆ Galima vaikščioti iš karto, kai tik išdžiūsta.

UAB Betono zona, oficialus Sinak Corporation produkcijos platintojas

Kontaktai: UAB Betono zona | Adresas: Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda | Tel.: +370-698-22523, +370-687-48743

Info@betonozona.lt | www.betonozona.lt