

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS SINAK Matte 20™

PRODUKTO PAVADINIMAS

SINAK Matte 20™

GAMINTOJAS

SINAK® Corporation

1949 W. Walnut Avenue, San Diego, CA 92101 Tel. (800) 523-3147 • Faksas (619) 295-0227
Svetainė www.sinak.com, el. paštas information@sinak.com

PRODUKTO APRAŠYMAS

SINAK Matte 20™ yra didelės kietųjų dalelių konc. vienkomponentinis organinių ir neorganinių junginių mišinys, skirtas betono pagrindo/paviršiaus sandarinimui ir apsaugai, išlaikant natūralią išvaizdą. SINAK Matte 20™ sudėtis sutvirtina paviršių, suformuoja ilgalaikę patvarią paviršiaus apsauginę dangą, pasižyminčią puikiu atsparumu dėmių susidarymui.

NAUDOJIMAS

SINAK Matte 20™ hermetikas skirtas naudoti ant visų betoninių ir cementinių gaminių paviršių.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš pradėdami lakuoti paviršių, patikrinkite, ar paviršius, ant kurio bus dedamas hermetikas, yra švarus, ar ant jo nėra purvo, matomų alyvos ar tepalų dėmių, nuosėdų, ar kitų aiškiai pastebimų paviršiaus nešvarumų. Paviršių nuvalyti galima vandeniu arba mechaniniu būdu. Jei valote vandeniu, prieš dengdami SINAK Matte 20™ įsitikinkite, ar paviršius visiškai išdžiūvo.

BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Apsaugokite visus gretimus paviršius, kurių neketinate apdoroti.
2. Naudodami šepetį, volelį, purkštuvą su slėgine talpa ar beorį purkštuvą, padenkite paviršių tolygiu medžiagos sluoksniu.
3. Išdžiūvus pirmajam sluoksniui, tolygiai ir lengvai užtepkite antrą SINAK Matte 20™ sluoksnį kryžminio tinklelio būdu. Jei būtina, užtepkite papildomus

sluoksnius po to, kai ankstesnieji visiškai išdžiūvo.

4. Šiltu vandeniu nuplaukite visą įrangą.

PADENGIMO PLOTAS

Normaliomis sąlygomis dengiant 2 sluoksnius, ant glotnaus paviršiaus 1 litro išeiğa yra apie 6–9 m². Jeigu paviršius yra akytas ar reikalingi papildomi sluoksniai, tai turi įtakos padengimo plotui. Norėdami nustatyti produkto tinkamumą ir padengimo plotą, atlikite testą ant nedidelio paviršiaus ploto, laikydamiesi bendrųjų naudojimo nurodymų. Nedenkite SINAK Matte 20™ sluoksniu užpylimo būdu.

APLINKA

SINAK Matte 20™ galima naudoti esant +13–38°C temperatūrai. Jei temperatūra/drėgmė yra +/- 5 laipsniai iki rastos taško temperatūros, SINAK Matte 20™ hermetiko naudoti nepatartina.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Norėdami nustatyti, ar produktas tinkamas, užtepkite SINAK Matte 20™ ant nedidelio izoliuoto plotelio. Nepilkite ir per aktyviai netepkite paviršiaus voleliu ar mikropluokšto šluoste, nes gali susidaryti balkšvas, dėmėtas paviršius, kurį sunku pašalinti. Jei taip atsitinka, kreipkitės pagalbos į „SINAK Corporation“ ir jų įgaliotus atstovus.

SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

Saugokite produktą vėsioje sausoje patalpoje, į kurią nepatenka tiesioginė saulės šviesa. SINAK Matte 20™ turi būti laikomas sandariai uždarytose talpose, siekiant išvengti produkto garavimo ir užteršimo. Visi SINAK produktai turi būti apsaugoti nuo užšalimo. Užšalęs produktas netenka savo savybių, todėl jį reikia pašalinti. Produkto laikymo terminas yra apie 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SIŪLOMOS TALPOS

SINAK Matte 20™ hermetiką galima įsigyti 20 litrų plastiko kibiruose.

GARANTIJA

SINAK korporacija garantuoja, kad jos produktai yra aukščiausios kokybės. Kadangi siekiant gerų rezultatų tinkamas produkto sumaišymas ir panaudojimo būdas yra esminis veiksnys, kurio SINAK korporacija neturi galimybės kontroliuoti, SINAK korporacijos atsakomybė ribojama pirkimo kainos sugražinimu ar produkto pakeitimu. SINAK korporacija nesuteikia kitų aiškių ar numanomų garantijų. Jokie SINAK korporacijos atstovai, jos produkcijos platintojai ar prekiautojai neturi teisės keisti šios ribotos garantijos.

TECHNINĖ PAGALBA

Techninę pagalbą teikia gamintojas, apmokyti vietos atstovai ir sertifikuoti technikai.

TECHNINIAI DUOMENYS

- ◆ Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – mažiau nei 10 gramų/1 litre.
- ◆ Sukibimo koeficientas C.O.F (Botto metodus) – 67, kai sausas, 59, kai drėgnas.
- ◆ Kietųjų dalelių kiekis – 41 %.
- ◆ Džiūvimo laikas – 20 minučių, kai temperatūra +21C, o drėgmė 50%.
- ◆ Papildomo sluoksniu dengimas – 30 minučių po pirmojo sluoksniu uždėjimo.
- ◆ Pėsčiųjų judėjimas – leidžiamas praėjus 2 val. po antrojo sluoksniu uždėjimo.
- ◆ Automobilių eismas – leidžiamas praėjus 6 val. po antrojo sluoksniu uždėjimo.
- ◆ Plėvelės storis: 0,07 - 0,1mm storio šlapią plėvelę suformuoja 0,03 - 0,015mm storio sausą plėvelę.

PADENGIMO PLOTAS

Orientacinis padengimo plotas – vieno litro pakanka 6-9 m² dengiant 2 kartus. Atlikite testą, kad nustatytumėte padengimo plotą.

UAB Betono zona, oficialus Sinak Corporation produkcijos platintojas

Kontaktai: UAB Betono zona | Adresas: Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda | Tel.: +370-698-22523, +370-687-48743

Info@betonozona.lt | www.betonoprieziura.lt

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS SINAK HS - 30 SEALER™

PRODUKTO PAVADINIMAS

SINAK HS - 30 SEALER™

GAMINTOJAS

SINAK® Corporation

1949 W. Walnut Avenue, San Diego, CA 92101 Tel. (800) 523-3147 • Faksas (619) 295-0227
Svetainė www.sinak.com, el. paštas information@sinak.com

PRODUKTO APRAŠYMAS

SINAK HS - 30 SEALER™ yra didelės kietųjų dalelių koncentracijos vienkomponentis akrilo-uretano mišinys, skirtas betono paviršiaus sandarinimui ir apsaugai. Medžiaga suteikia blizgumo lygį paviršiams. Unikali SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiko formulė leidžia suformuoti patvarią ir ilgalaikę plėvelę, kuri pasižymi įvairių paviršių atsparumu dėmėms. SINAK HS - 30 SEALER™ sukimba su visais apdorotais ir neapdorotais paviršiais.

NAUDOJIMAS

SINAK HS - 30 SEALER™ hermetikas skirtas naudoti visų betono, cemento ir mūro paviršių sandarinimui ir apsaugai tiek viduje, tiek iš išorėje.

BANDYMAI

Siekiant nustatyti SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiko veiksmingumą, buvo atlikti atsparumo dėmių atsiradimui bandymai ant apdorotų paviršių. Užtuot atlikus įprastą 15 minučių trukmės bandymą, SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiko bandymas atsparumui dėmėms buvo atliekamas 4 valandas. Rezultatai įvertinti nuo 1 iki 5 balų. 1 rodo stiprų dėmių susidarymą, 5 balai reiškia, kad visiškai nebuvo dėmių.

Rezultatai:

Karšta kava	5
Pavarų dėžės skystis	5
Variklio alyva	5
Kečupas	5
Majonezas	5
Garstyčios	4
„Tabasco“**	3
Vynuogių sultys	5
Citrinų sultys	4
Apelsinų sultys	5
Kola	5
Vaniliniai ledai	5

*Pastebėtas smarkus paviršiaus išdėlinimas

- ◆ Sukibimo koeficientas (Botto metodas) 67 sausas, 59 drėgnas
- ◆ Blizgio rodiklis 64–72 (80 yra veidrodinis paviršius)

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš pradėdami lakuoti paviršių, patikrinkite, ar paviršius, ant kurio bus dedamas hermetikas, yra švarus, ar ant jo nėra purvo, matomų alyvos ar tepalų dėmių, nuosėdų, ar kitų aiškiai pastebimų paviršiaus nešvarumų. Paviršių nuvalyti galima vandeniu arba mechaniniu būdu. Jei valote vandeniu, prieš dengdami SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiką įsitikinkite, ar paviršius visiškai išdžiūvo.

BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Apsaugokite visus gretimus paviršius, kurių neketinate apdoroti.
2. Naudodami šepetį, volelį, purkštuvą su slėgine talpa ar beorį purkštuvą, padenkite paviršių tolygiu medžiagos sluoksniu.
3. Išdžiūvus pirmajam sluoksniui, tolygiai ir lengvai užtepkite antrą SINAK HS - 30 SEALER™ sluoksnį kryžminio tinktelio būdu. Jei būtina, užtepkite papildomus sluoksnius po to, kai ankstesnieji visiškai išdžiūvo.
4. Šiltu vandeniu nuplaukite visą įrangą.

PADENGIMO PLOTAS

Normaliomis sąlygomis dengiant 2 sluoksnius, ant glotnaus paviršiaus 1 litro išeiga yra apie 6–9 m². Jeigu paviršius yra akytas ar reikalingi papildomi sluoksniai, tai turi įtakos padengimo plotui. Norėdami nustatyti produkto tinkamumą ir padengimo plotą, atlikite testą ant nedidelio paviršiaus ploto, laikydamiesi bendrųjų naudojimo nurodymų. Nedenkite SINAK HS - 30 SEALER™ sluoksnio užpylimo būdu.

APLINKA

SINAK HS - 30 SEALER™ galima naudoti esant +13–38°C temperatūrai. Jei temperatūra/drėgmė yra +/- 5 laipsniai iki rasos taško temperatūros, SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiko naudoti nepatartina.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Norėdami nustatyti, ar produktas tinkamas, užtepkite SINAK HS - 30 SEALER™ ant nedidelio izoliuoto plotelio. Nepilkite ir per aktyviai netepkite paviršiaus voleliu ar mikropluokšto šluoste, nes gali susidaryti balkšvas, dėmėtas paviršius, kurį sunku pašalinti. Jei taip atsitinka, kreipkitės pagalbos į „SINAK Corporation“ ir jų įgaliotus atstovus.

SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

Saugokite produktą vėsioje sausoje patalpoje, į kurią nepatenka tiesioginė saulės šviesa. SINAK HS - 30 SEALER™ turi būti laikomas sandariai uždarytose talpose, siekiant išvengti produkto garavimo ir užteršimo. Visi SINAK produktai turi būti apsaugoti nuo užšalimo. Užšalęs produktas netenka savo savybių, todėl jį reikia pašalinti. Produkto laikymo terminas yra apie 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SIŪLOMOS TALPOS

SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiką galima įsigyti 20 litrų plastiko kibiruose.

GARANTIJA

SINAK korporacija garantuoja, kad jos produktai yra aukščiausios kokybės. Kadangi siekiant gerų rezultatų tinkamas produkto sumaišymas ir panaudojimo būdas yra esminis veiksnys, kurio SINAK korporacija neturi galimybės kontroliuoti, SINAK korporacijos atsakomybė ribojama pirkimo kainos sugrąžinimu ar produkto pakeitimu. SINAK korporacija nesuteikia kitų aiškių ar numanomų garantijų. Jokie SINAK korporacijos atstovai, jos produkcijos platintojai ar prekiautojai neturi teisės keisti šios ribotos garantijos.

TECHNINĖ PAGALBA

Techninę pagalbą teikia gamintojas, apmokyti vietos atstovai ir sertifikuoti technikai.

TECHNINIAI DUOMENYS

- ◆ Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – mažiau nei 30 gramų/1 litre.
- ◆ Kietųjų dalelių kiekis – 30 %.
- ◆ Džiūvimo laikas – 20 minučių, kai temperatūra +21C, o drėgmė 50%.
- ◆ Papildomo sluoksnio dengimas – 30 minučių po pirmojo sluoksnio uždėjimo.
- ◆ Pėsčiųjų judėjimas – leidžiamas praėjus 4 val. po antrojo sluoksnio uždėjimo.
- ◆ Automobilių eismas – leidžiamas praėjus 8 val. po antrojo sluoksnio uždėjimo.
- ◆ Plėvelės storis: 0,07 – 0,1mm storio šlapią plėvelę suformuoja 0,03 – 0,015mm storio sausa plėvelė.

PADENGIMO PLOTAS

Orientacinis padengimo plotas – vieno litro pakanka 6-9 m² dengiant 2 sluoksniais. Atlikite testą, kad nustatytumėte padengimo plotą.

UAB Betono zona, oficialus Sinak Corporation produkcijos platintojas

Kontaktai: UAB Betono zona | Adresas: Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda | Tel.: +370-698-22523, +370-687-48743

Info@betonozona.lt | www.betonoprieziura.lt